

# FILAPT10

УКРЕПИТЕЛЬНОЕ ЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ  
С МОКРЫМ ЭФФЕКТОМ



- ТЕРРАКОТТА
- КАМЕНЬ И НЕПОЛИРОВАННЫЕ АГЛОМЕРАТЫ



## ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- Водо- и маслоотталкивающее средство с эффектом усиления цвета для защиты наружных покрытий из терракоты, натурального камня и неполированных агломератов.
- Защищает покрытия от пятен и загрязнений и может использоваться вблизи кухни, барбекю и местах парковки машин.

## Упаковка

Бачок на 1 литр: картонный ящик на 12 единиц.

Канистра на 5 литров: картонный ящик на 4 единицы.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Не выбрасывать пустые емкости после использования средства.

Для правильной обработки напольное покрытие должно быть выполнено в соответствии со всеми требованиями и отвечать всем требованиям: соблюдение наклона, правильное выполнение расширительных соединений, отличная изоляция участка, подтвержденная морозостойкость материала.

### РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Температура хранения: от 5° до 30° С.  
Средство наносится на материал, имеющий температуру от 10° до 30° С.

### СОСТАВ

Средство на основе эмульсий и синтетических восков.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Укрепляет материал, придавая ему приятный "эффект мокрого камня".
- На водной основе: экологически чистая обработка, которая занимает совершенно немного времени, поскольку средство может наноситься даже на покрытия с остаточной влажностью.
- Высокая устойчивость к невысокой и высокой степени проходимости.
- Устойчивость к сложным погодным условиям.
- Облегчает последующую уборку обработанного покрытия.
- Не нарушает морозостойкость терракоты.

## РАСХОД СРЕДСТВА

Одним литром средства обрабатывается:

**Терракотта**  
плитка impreglétino, необработанная 15/20 м<sup>2</sup>

**Терракотта**  
выполненная вручную, испанская, керамические блоки, кирпич 7/10 м<sup>2</sup>

**Камень** 10/20 м<sup>2</sup>

"Указан примерный расход для одного слоя"

## КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

**Не требуется разведение:** готово к использованию.

### Применение:

Взболтать перед использованием. На чистый сухой пол нанести FILAPT10 с помощью плоской кисти или валика и распределить на поверхности, хорошо пропитывая швы. Будучи на водной основе, средство может использоваться также в условиях остаточной влажности и может наноситься даже после нескольких дней после первичной мойки. Через 2-3 часа нанести второй слой средства таким же образом. Через 12 часов покрытие готово к эксплуатации.

### Обслуживание:

раствор FILACLEANER.

### Внимание:

На покрытиях с низкой впитываемостью (сланец, мрамор botticino, мрамор sagara) рекомендуется разводить средство с водой (раствор 1:1).

Не наносить на полированные покрытия.

Не наносить средство в случае, если предвидится дождь.

В случае неправильного нанесения или необходимости полноценной глубокой чистки удалить FILAPT10 с помощью FILANOPAINT STAR.

### ЭТИКЕТКА

Предупреждение: Внимание

Предупреждения об опасности:

Вызывает сильное раздражение глаз.

Тщательно вымыть руки после использования.

Использовать защитные перчатки/ защитную одежду. Защищать глаза/лицо.

Рекомендации по мерам предосторожности:

В СЛУЧАЕ ПОПАДАНИЯ В ГЛАЗА: тщательно промывать в течение нескольких минут. По возможности снять контактные линзы, если имеются. Продолжать промывать. Если раздражение глаз сохраняется, обратиться к врачу.

В соответствии с Законодательным декретом 161/06:

Категория: высокоэффективная однокомпонентная краска (покрытие для полов). Предельное значение UE (Кат.: 1л): 140 г/л (2010). Данный средство содержит максимально 0 г/л



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид: жидкое средство

Цвет: молочно-белый

Запах: типичный для смолы

Плотность: 1,023 кг/л

pH: 7,0

Данная информация соответствует самым последним данным, полученным в результате постоянных исследований и лабораторных анализов. Тем не менее, ввиду факторов, находящихся вне нашего контроля, предоставленные рекомендации всегда и в любом случае требуют проведения самостоятельных исследований, испытаний и проверок. Компания "Fila" не несет никакой ответственности за неправильное применение своей продукции.

PEB. 00 - 02.09.2014