

Keraplast Eco P6

Эко-совместимый, водный латекс для минеральных растворов и связующих слоёв, совершенный для GreenBuilding. Без растворителей, щадящий к окружающей среде и здоровью пользователей.

Keraplast Eco P6 улучшает адгезию связующих слоёв и последующих слоёв растворов, обеспечивая плотность и однородность минеральных растворов и минеральных стяжек.



GREENBUILDING RATING®					
Продукт на основе воды	✓	✓	✓	✓	✓
Без растворителей			Отсутствие необходимости маркировки с оценкой вредности для окружающей среды	Не токсичен и не опасен	

СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ АТТЕСТОВАННАЯ СЕРТИФИЦИРУЮЩИМ ОРГАНОМ SGS

ДОСТОИНСТВА ПРОДУКТА

- Повышает сцепление и плотность цементных растворов
- Как сцепляющий слой при нанесении очень тонким слоем
- Устойчив к омылению в щелочной среде

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Назначение

Добавка для цементных растворов и бетонов, а также выполнение сцепляющих слоёв для:

- минеральных стяжек
- ремонта и пополнения бетонных балок, колонн, балконов и карнизов
- ремонта сборных элементов
- изготовления штукатурок с высокой адгезией, химической и механической прочностью
- гибких цементных шпаклёвок
- цементных набрызгов и слоёв

Для внутренних и наружных работ. Добавка в традиционные цементные растворы, бетоны и сцепляющие слои.

Не применять

В чистом или разбавленном виде как грунтовка для подготовления основания перед пополнением заливных слоёв.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка оснований

Растворы и сцепляющие растворы содержащие Keraplast Eco P6 наносить на выдержаные, чистые и плотные поверхности без масел, жиров и выцветов. Следы смазок для опалубки должны быть устраниены. Перед нанесением увлажнить основание.

Способ применения

Смешать сначала Keraplast Eco P6 с водой в нужном соотношении, а затем добавлять цемент и заполнители. Тщательно перемешивать во избежании образования комков. Рекомендуемые пропорции смешивания:

- сцепляющие растворы: 1 часть Keraplast Eco P6, 1 часть воды, 2,5 части цемента.
- улучшенные цементные растворы: 1 часть Keraplast Eco P6, 2,5 части воды, 5 частей цемента, 10 частей заполнителя.

Пропорции состава раствора могут меняться в зависимости от его назначения.

Добавка Keraplast Eco P6 должна быть в пределах от минимум 10% до максимум 30% от массы цемента.

Нанесение

Цементные растворы с улучшающей добавкой для ремонта бетонных колонн, балок, балконов, карнизов: увлажнить основание и нанести жёстким шпателем или кистью сцепляющий раствор и пока он ещё свежий, начать ремонт нанося раствор с добавкой латекса.

Штукатурки с улучшенной адгезией и большой прочностью: увлажнить основание и выполнить обрызг вручную, оставляя поверхность как наиболее шероховатую. Как обрызг скватится, нанести слой (грунт) штукатурки улучшенный латексом.

Сцепляющие растворы при литье бетона: увлажнить основание и нанести сцепляющий раствор, затем способом "мокрое на мокрое" выполнить заливку бетона.

Очистка

Инструменты и поверхности очищаются водой с остатков раствора до его окончательного отверждения.

ПРОЧИЕ УКАЗАНИЯ

Добавить Keraplast Eco P6 в затворную воду. В случае добавления в сухие смеси и штукатурки для нанесения агрегатами, следует заливать заранее подготовленный раствор воды с латексом.

ОБРАЗЕЦ ТЕХНИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

Связующий цементный раствор: перед укладкой на бетон дополнительных слоёв раствора, ошершавить поверхность механическим путём, тщательно очистить водой под высоким давлением и нанести связующий раствор, состоящий из цемента, воды и эко-совместимого, водного, устойчивого к омылению в щелочной среде латекса, GreenBuilding Rating® Eco 4, типа Keraplast Eco P6 производства Kerakoll, из расчёта 30% от веса цемента. Слой раствора нанести на ещё свежий сцепляющий слой.

Добавка в цементно-песчаные растворы: для придания раствору плотности, сцепляемости и эластичности, в цементно-песчаные растворы добавляется эко-совместимый, водный, устойчивый к омылению в щелочной среде латекс, GreenBuilding Rating® Eco 4, типа Keraplast Eco P6 производства Kerakoll, из расчёта 20% от веса цемента.

Добавка в бетоны и штукатурные смеси: для придания бетону плотности, сцепляемости и эластичности, в бетоны и штукатурные смеси, добавляется эко-совместимый, водный, устойчивый к омылению в щелочной среде латекс, GreenBuilding Rating® Eco 4, типа Keraplast Eco P6 производства Kerakoll, из расчёта 10% от веса цемента.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СОГЛАСНО СТАНДАРТУ КАЧЕСТВА KERAKOLL

Внешний вид	белая жидкость
Плотность	≈ 1,01 кг/дм ³
Хранение	≈ 12 месяцев в оригинальной упаковке
Примечания	беречь от мороза, предохранять от непосредственного воздействия солнечных лучей и источников тепла
Упаковка	канюстра 25 / 5 / 1 кг
Вязкость	≈ 1800 МПа · сек., ротор 2 RPM 20
pH	≈ 9
Рекомендуемые пропорции смешивания:	
- бетон	≈ 10 – 30% от веса цемента
- раствор	≈ 10 – 30% от веса цемента
- связующий слой	≈ 1 Keraplast Eco P6 : 1 вода : 2,5 цемент
Температура применения	от +5 °C до +35 °C

Данные касаются температуры +23 °C, относительной влажности 50% и отсутствия вентиляции. Они могут меняться в зависимости от условий, имеющихся на стройке.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

HIGH-TECH

Сравнительное испытание между:

- стандартизированный раствор (3 песок : 1 портландцемент 32,5; вода/цем. = 0,5)
- стандартизированный раствор улучшенный (стандартизированный раствор с добавлением средства Keraplast Eco P6 в количестве 20% от веса цемента)

Улучшение, достигнутое благодаря Keraplast Eco P6:

- количество воды в смеси	-5%	
- статичный модуль упругости	-44%	UNI 6556
- адгезия к бетону через 28 дн.	+7% (разрушение раствора)	CSTB 2893-370
- прочность на срез на бетоне через 28 дн.	+97%	

Сравнительное испытание между:

- пополнение сборного бетона (без сцепляющего раствора)
- пополнение сборного бетона со сцепляющим раствором (1 часть Keraplast Eco P6, 1 часть воды, 2,5 части цемента)

Улучшение, достигнутое благодаря Keraplast Eco P6:

- адгезия к бетону через 28 дн.	+51%	CSTB 2893-370
- прочность на срез на бетоне через 28 дн.	+62%	

Данные касаются температуры +23 °C, относительной влажности 50% и отсутствия вентиляции.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Продукт для профессионального использования

- соблюдать все национальные стандарты и правила
- применять при температуре от +5 °C до +35 °C
- произведённые работы беречь от непосредственного попадания солнечных лучей и осадков до полного высыхания
- рекомендуется, особенно в тёплое время года, увлажнять выполненные слои в течение нескольких дней после работы
- беречь от мороза, хранить при температуре выше +5 °C
- в случае необходимости требовать карту безопасности
- в случае нестабильных пород древесины, особых типов оснований и вопросов непредвиденных в этой технической карте, связываться с Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 - info@kerakoll.pl

Данные касающиеся классификации Eco и Bio относятся к GreenBuilding Rating® Manual 2012. Вышеприведённая информация была актуализирована в ноябре 2013 г. (см. GBR Data Report - 12.13); подчёркиваем, что с течением времени она может дополняться и/или изменяться фирмой KERAKOLL SpA; такие возможные актуализации будут доступны на сайте www.kerakoll.com. По этой причине фирма KERAKOLL SpA отвечает за действительность, актуальность и актуализацию своей информации лишь в том случае, если она была получена из её собственного веб-сайта. Техническая карта разработана на основании наших лучших технических и практических знаний. Однако, поскольку мы не можем оказывать непосредственное влияние на условия стройки и на производство работ, карта представляет собой лишь указания общего характера, которые никоим образом не являются обязательными для нашей Компании. Поэтому мы рекомендуем провести предварительное испытание с целью проверки пригодности продукта к намеченному применению.